

「彩アストン」のお手入れに。

彩アストン施工後3～5年以内での施工を推奨します。

彩メンテコート

彩アストン(天然石樹脂舗装)を施工後、数年が経過し表面の艶がなくなり、骨材が部分的に剥がれた場合の補修用コーティング剤です。天然石樹脂舗装材全般に使用可能です。



1 既存天然石樹脂舗装



彩アストン(天然石樹脂舗装)の施工されている表面のゴミ、ホコリ、汚れを清掃します。水洗いの場合は下地を十分乾燥させてください。

2 彩メンテコート



彩メンテコートをローラー皿等に入れます。

3 彩メンテコート塗布



縦横方向にローラーでむらなく十分染み込むように塗布します。(0.5kg/㎡)

4 仕上がり



艶が回復し、骨材同士の接着力が增強されます。

※乾燥養生時間

夏期 12時間

冬期 24時間以上

容量・形態

内容量	形態	性状	標準塗布面積
3.5kg	缶	淡黄色透明液体	7㎡