


カチオンタイトF

組成・試験成績表

ヤブ原産業株式会社
埼玉県川口市安行北谷546
電話 048(297)4111



カチオンタイトF

◎ 組成

ポルトランドセメント	25.8
骨材	51.6
添加剤類 (保水・分散・増粘)	0.1
カチオン性 SBR ラテックス	22.5
	100.0%

◎ 試験成績表

試験項目	試験結果	JIS A 6916 C-2 準拠
軟度変化 (%)	3.1	±20 以下
比重	1.74	JIS R 5201 による
付着強度 N/mm ² (kgf/cm ²)	標準時	1.8 (18.9)
	低温時	1.1 (11.2)
耐衝撃性	異常なし	割れ及びはがれが無いこと
耐ひび割れ性	異常なし	ひび割れが発生しないこと
吸水量 (g)	0.8	1 以下
耐久性 (温冷繰返し)	1.2 (12.5) 異常なし	付着強さ 1.0N/mm ² (10.2 kgf/cm ²) 以上 割れ、ふくれ、はがれが無いこと

被 着 体	付着強さ N/mm ² (kgf/cm ²)
コ ン ク リ ー ト	1.8(18.9)
陶 磁 器 タ イ ル (施 釉 面)	1.9(19.4)
アクリル系トップ複層模様仕上げ	1.3(13.0)
ウレタン系トップ複層模様仕上げ	1.5(14.9)
鉄 部 (油性錆止め塗料除去)	1.6(16.5)
大 理 石	2.0(20.2)
ガ ラ ス ブ ロ ッ ク	1.9(19.4)
ス レ ー ト	1.7(17.8)
合 板	1.0(10.2)
押出し成型セメント板	1.5(15.4)
エポキシ樹脂塗床仕上げ	1.9(19.0)
Pタイル接着剤 (酢酸ビニル系 : 50%除去)	1.7(17.0)

以上 : 自社試験