

カチオンタイトFS

組成・試験成績表

ヤブ原産業株式会社
埼玉県川口市安行北谷546
電話 048(297)4111



カチオンタイトFS

◎ 組 成

ポルトランドセメント	25.8
骨 材	51.6
添加剤類 (保水・分散・増粘)	0.1
カチオン性 アクリルエマルジョン	22.5
	100.0%

◎ 試験成績表

試験項目		試験結果	JIS A 6916 C-2 準拠
軟度変化 (%)		3.0	±20 以下
比 重		1.74	JIS R 5201 による
付着強度 N/mm ² (kgf/cm ²)	標準時	2.0(20.0)	1.0(10.2)以上
	低温時	1.2(12.8)	0.7(7.1)以上
耐 衝 撃 性		異常なし	割れ及びはがれが無いこと
耐 ひ び 割 れ 性		異常なし	ひび割れが発生しないこと
吸 水 量 (g)		0.9	1 以下
耐 久 性 (温冷繰返し)		1.3(13.4) 異常なし	付着強さ 1.0N/mm ² (10.2 kgf/cm ²)以上 割れ、ふくれ、はがれが無いこと

被 着 体	付着強さ N/mm ² (kgf/cm ²)
コンクリート	2.0(20.0)
陶磁器タイル(施釉面)	1.8(17.9)
アクリル系トップ複層模様仕上げ	1.5(15.5)
ウレタン系トップ複層模様仕上げ	1.6(16.1)
鉄部(油性錆止め塗料除去)	1.8(17.9)
大理石	2.1(21.5)
ガラスブロック	1.8(18.3)
スレート	1.8(18.9)
合板	0.9(9.6)
押出し成型セメント板	1.6(16.6)
エポキシ樹脂塗床仕上げ	1.8(18.2)
Pタイル接着剤(酢酸ビニル系:50%除去)	1.5(15.0)

以上：自社試験