

セメント系カチオン性SBR樹脂モルタル

## カチオンタイト

T



カチオンタイトTは、**接着性・仮防水性**に優れたローラー塗り用(ウーローラー中毛・マスチッククローラー等)に配合されたセメント系カチオン性SBR樹脂モルタルの下地調整塗材です。

## 特長

- 建築から土木にいたるまで広範囲な種類の下地に対して高い接着力を示します。
- 曲げ強度・耐摩耗性・防水性に優れています。
- ち密な構造と特殊樹脂の効果で短期的な仮防水機能を発揮します\*。
- コンクリートの中酸化抑制に優れています。
- セット化されているため調合ミスが無く特性が安定しており、作業性も抜群です。

\*ひび割れがある場合はあらかじめ、漏水防止目的でシーリング処理を行ってください。



## ■ 用途

部位	分類	適用下地
壁	塗り仕上材	吹付タイルの上塗材(アクリル、アクリルウレタン)、リシン(無機系は下地強化が必要)
	躯体等	PC コンクリート、コンクリート、モルタル、ALC
	ボード類	スレート板、押出し成型セメント板、耐水ベニア合板
床	貼り仕上材	クлинカータイル、大理石、テラゾー
	塗り仕上材	エポキシ樹脂系塗床材、ウレタン樹脂系塗床材(薄膜タイプ)、セメントコテ磨床
	躯体等	コンクリート、モルタル
	その他	鉄部(油性錆止塗料除去)
屋上	防水保護層	保護モルタル、シンダーコンクリート

**適さない下地** ▶ FRP、アスファルト、ポリエステル、アルミニウム、ステンレス、亜鉛メッキ、油面、フッ素樹脂・シリコン樹脂系仕上剤、撥水剤・ワックス塗布面、軟質面等

## 注意事項

1. 次工程に溶剤系材料を塗布する場合は、カチオンタイト TS、または速硬カチオンコテをご使用ください。
2. 陶・磁器タイル、モルタル等の重量物にて仕上げる場合には、カチオンタイト F・FS でコテ塗ってください。
3. ローラーで均一に塗り付けます。塗り付けは下地が透けない程度に2回塗りします。
4. 混練した材料は、1時間(冬期は2時間)以内使用してください。
5. 塗り厚は1mmとってください。

## ■ 次工程への間隔時間

1. 気温23℃で約12時間以上を目安とってください。

## ■ 容量・形態

	内容量(kg)	練上り量(ℓ)	色相	形態
カチオンタイト 5kg	主材 3.1	3.1	グレー	PP缶
	硬化液 1.9		乳白	
16kg セット	主材 10.0	10.0	グレー	PP缶
	硬化液 6.0		乳白	
40kg セット	主材 25.0	25.0	グレー	袋
	硬化液 15.0		乳白	

## ■ 施工概算

標準塗り厚(mm)	1.0
使用量(kg)	1.6
5kgセット 施工面積(m <sup>2</sup> )	3.1
16kgセット 施工面積(m <sup>2</sup> )	10.0
40kgセット 施工面積(m <sup>2</sup> )	25.0