

速硬カチオン厚塗り一般用

組成・試験成績表

ヤブ原産業株式会社

〒334-0054 埼玉県川口市安行北谷546

電話 048-297-4111

速硬カチオン厚塗り一般用

◎ 組 成

特殊速硬性セメント	22.2
骨 材 類	60.1
添 加 剤 (保水, 増粘 etc.)	1.0
カチオン性特殊アクリル系エマルジョン	16.7
<hr/>	
	100.0%

◎ 試験成績表

試験項目		試験結果	備 考
比 重		2.1	—
始 発 時 間		3時間	J I S A 6 2 0 4 準拠 20°C×65%
終 結 時 間		7時間	
付着強さ N/mm ² (kgf/cm ²)	標準時	2.7 (27.7)	J I S A 6 9 1 6 準拠 材令14日
	低温時	2.2 (22.7)	
	温冷繰返し後	1.6 (15.9)	標準14日→-20°C×3hr→50°C×3hr 10サイクル
曲げ強さ N/mm ² (kgf/cm ²)		11.3 (115.2)	J I S R 5 2 0 1 準拠
圧縮強さ N/mm ² (kgf/cm ²)		28.3 (289.0)	J I S R 5 2 0 1 準拠
含水率 (%)	7時間	12.0	コンクリート下地、10mm厚 モルタル水分計、20°C養生
	9時間	10.0	