

速硬カチオン厚塗り冬用

組成・試験成績表

ヤブ原産業株式会社

〒334-0054 埼玉県川口市安行北谷546

電話 048-297-4111

速硬カチオン厚塗り冬用

◎ 組 成

特殊速硬性セメント	22.2
骨 材 類	60.1
添 加 剤 (保水, 増粘 etc.)	1.0
カチオン性特殊アクリル系エマルジョン	16.7
	100.0%

◎ 試験成績表

試験項目		試験結果	備 考
比 重		2.1	—
始 発 時 間		125分	J I S A 6204 準拠 20℃×65%
終 結 時 間		140分	
付着強さ N/mm ² (kgf/cm ²)	標準時	3.0(30.4)	J I S A 6916 準拠 材令14日
	低温時	2.3(23.5)	
	温冷繰返し後	2.7(27.7)	標準14日→20℃×3hr→50℃× 3hr 10サイクル
曲げ強さ N/mm ² (kgf/cm ²)		12.8 (130.8)	J I S R 5201 準拠
圧縮強さ N/mm ² (kgf/cm ²)		29.9以上 (305以上)	J I S R 5201 準拠
含 水 率 (%)	6時間	10.2	コンクリート下地、10mm厚 モルタル水分計、20℃養生
	7時間	7.8	