

# 速硬カチオンコテ(一般用)

組成・試験成績表

**ヤブ原産業株式会社**

〒334-0054 埼玉県川口市安行北谷546

電話 048-297-4111

## 速硬カチオンコテ(一般用)

## ◎ 組 成

特殊速硬性セメント	37.4
骨 材 類	37.5
添 加 剤 (保水, 分散 etc.)	0.1
カチオン性特殊アクリル系エマルジョン	25.0
	100.0%

## ◎ 試験成績表

試験項目		試験結果	備 考
流 動 性		175mm	SLフロー試験法
比 重		2.0	——
付着強度 N/mm <sup>2</sup> (kgf/cm <sup>2</sup> )	6時間	1.3(13.0)	コンクリート下地、20℃養生
	24時間	1.6(16.4)	〃
	3日	2.2(22.4)	〃
	7日	2.2(22.8)	〃
耐摩耗性 (g)	3時間	0.35	テーパー式摩耗試験 500g×500回
	4時間	0.16	
曲げ強さ N/mm <sup>2</sup> (kgf/cm <sup>2</sup> )		20.3 (207)	JIS R 5201 準拠
圧縮強さ N/mm <sup>2</sup> (kgf/cm <sup>2</sup> )		32.4 (330以上)	JIS R 5201 準拠
含水率 (%)	3時間	4.5	コンクリート下地、1.5mm厚 モルタル水分計、20℃養生
	4時間	4.2	