

速硬カチオンコテ(冬用)

組成・試験成績表

ヤブ原産業株式会社
埼玉県川口市安行北谷546
電話 048(297)4111



速硬カチオンコテ(冬用)

◎ 組 成

特殊速硬性セメント	37.4
骨材類	37.5
添加剤 (保水, 分散 etc.)	0.1
カチオン性特殊アクリル系エマルジョン	25.0
	100.0%

◎ 試験成績表

試験項目		試験結果	備 考
流動性		164mm	SLフロー試験法
比重		2.0	—
付着強度 N/mm ² (kgf/cm ²)	6時間	1.4(14.1)	コンクリート下地、3℃養生 " " "
	24時間	2.0(21.0)	
	3日	2.2(22.7)	
	7日	2.3(23.2)	
耐摩耗性 (g)	3時間	0.39	テーバー式摩耗試験 500g×500回
	4時間	0.21	
曲げ強さ N/mm ² (kgf/cm ²)		20.8 (212)	JIS R 5201 準拠
圧縮強さ N/mm ² (kgf/cm ²)		32.4以上 (330以上)	JIS R 5201 準拠
含水率 (%)	3時間	5.2	コンクリート下地、1.5mm厚 モルタル水分計、3℃養生
	4時間	4.3	