

# 速硬カチオンローラー(一般用)

組成・試験成績表

**ヤブ原産業株式会社**

〒334-0054 埼玉県川口市安行北谷546

電話 048-297-4111

## 速硬カチオンローラー(一般用)

## ◎ 組 成

特殊速硬性セメント	31.5
骨 材 類	31.5
添 加 剤 (保水, 分散 etc.)	0.4
カチオン性特殊アクリル系エマルジョン	36.6
	100.0%

## ◎ 試験成績表

試験項目		試験結果	備 考
軟 度 変 化 ( % )		15.2	JIS A 6916 C-1 準拠
比 重		1.7	—
付着強度 N/mm <sup>2</sup> (kgf/cm <sup>2</sup> )	6時間	0.9(9.2)	コンクリート下地、20℃養生 0.7(7.1)以上
	24時間	1.8(17.9)	
	3日	1.3(13.7)	
	7日	1.9(19.9)	
	低温時	2.1(21.8)	0.5(5.1)以上
耐衝撃性		異常なし	割れおよびはがれがないこと
耐ひび割れ性		異常なし	ひび割れが発生しないこと
吸水量(g)		0.2	2以下
耐久性 (温冷繰り返し)		2.0(20.7) 異常なし	付着強さ 0.7N/mm <sup>2</sup> (7.1kgf/cm <sup>2</sup> )以上 割れ、膨れ、はがれがないこと
含 水 率 (%)	4時間	8.2	コンクリート下地、1.5mm厚 モルタル水分計、20℃養生
	5時間	6.7	