

タイトワン コテ

組成・試験成績表

ヤブ原産業株式会社

〒334-0054 埼玉県川口市安行北谷546

電話 048-297-4111

タイトワン コテ

◎ 組 成

ポルトランドセメント	37.9%
骨材	56.9%
添加剤（保水、増粘）	1.4%
カチオン系再乳化型粉末樹脂	3.8%
	100.0%

◎ 試験成績表

試 験 項 目	試 験 結 果	JIS A 6916 C - 2 準拠 (2000)
軟度変化 (%)	+9.4	±20 以下
単位容積質量 (kg/l)	1.75	JIS R 5201 による
付着強さ N/mm ² (kgf/cm ²)	標準時	1.5 (15.5) 1.0 (10.2) 以上
	低温時	1.0 (10.2) 0.7 (7.1) 以上
曲げ強さ	5.0 (51.0)	5.0 (51.0) 以上
圧縮強さ	15.4 (157)	10.0 (102) 以上
耐衝撃性	異常なし	ひび割れ及びはがれがないこと。
耐ひび割れ性	異常なし	ひび割れがないこと。
吸水量 (g)	0.5	2 以下
耐久性 (温冷繰返し)	2.0 (20.2) 異常なし	付着強さ 1.0(10.2) N/mm ² (kgf/cm ²) 以上、 割れ、膨れ及びはがれがないこと