

タイトワン ローラー

組成・試験成績表

ヤブ原産業株式会社

〒334-0054 埼玉県川口市安行北谷546

電話 048-297-4111

タイトワン ローラー

◎ 組 成

普通ポルトランドセメント	44.9%
骨材	44.9%
添加剤（保水、分散、増粘）	4.8%
カチオン系再乳化型粉末樹脂	5.4%
	100.0%

◎ 試験成績表

試 験 項 目		試 験 結 果	JIS A 6916 CM - 2 準拠 (2000)
軟度変化 (%)		- 3.8	± 20 以下
練りあがり比重 (kg/l)		1.64	JIS R 5201 準拠
付着強さ N/mm^2 (kgf/cm^2)	標準時	1.2 (12.1)	1.0 (10.2) 以上
	低温時	0.9 (9.3)	0.7 (7.1) 以上
耐衝撃性		異常なし	ひび割れ及びはがれがないこと。
耐ひび割れ性		異常なし	ひび割れがないこと。
吸水量 (g)		0.9	2 以下
耐久性 (温冷繰返し)		1.4 (14.6) 異常なし	付着強さ 1.0 (10.2) N/mm^2 (kgf/cm^2) 以上、 割れ、膨れ及びはがれがないこと