

# YS厚付モルタル

組成・試験成績表

ヤブ原産業株式会社

〒334-0054 埼玉県川口市安行北谷 5 4 6

電話 048-297-4111

## YS厚付モルタル

## ◎ 組成

ポルトランドセメント	50.8%
骨材類	44.9%
添加剤類（保水、分散、増粘、etc）	1.3%
カチオン系再乳化型アクリル粉末樹脂	3.0%
	100.0%

## ◎ 試験成績表

試験項目	試験結果	JIS A 6916 CM-2 準拠
軟度変化 (%)	+18.0	±20 以下
比重	1.8	JIS R 5201 による
付着強さ N/mm <sup>2</sup> (kgf/cm <sup>2</sup> )	標準時	1.8 (17.9)
	低温時	1.2 (12.6)
曲げ強さ N/mm <sup>2</sup> (kgf/cm <sup>2</sup> )	8.1 (82.7)	5.0 (51.0) 以上
圧縮強さ N/mm <sup>2</sup> (kgf/cm <sup>2</sup> )	27.6 (282)	10.0 (102) 以上
耐衝撃性	異常なし	割れおよびはがれがないこと
耐ひび割れ性	異常なし	ひび割れが発生しないこと
吸水量(g)	0.8	2 以下
耐久性 (温冷繰り返し)	1.4 (14.2) 異常なし	付着強さ1.0N/mm <sup>2</sup> (10.2kgf/cm <sup>2</sup> )以上 割れ、ふくれ、はがれが無いこと