

標準施工要領書

エフロストップ

ヤブ原産業株式会社

〒334 - 0054 埼玉県川口市安行北谷 5 4 6

TEL 048(297)4111 FAX 048(290)1198

1. 用途

モルタル、コンクリート、セメント二次製品の一次白華抑制。
浮き水（ブリージング）抑制。
作業性向上。

2. 使用方法

あらかじめエフロストップを混練水に混入し、均一に攪拌してからセメントとミキシングしてください。この際、エフロストップの使用量は混練水の一部とみなしてください。ミキシング時間はエフロストップ混練水を投入後、5分以上行ってください。冬期は温水（15～20℃）で使用してください。

化学のり、合成樹脂などを併用しますと白華抑制効果を低減させることがありますのでご注意ください。

本製品はセメントの混練から硬化する時に発生する一次白華に対応する材料であり、セメント硬化後の降雨や漏水により発生する二次白華に対応するものではありません。

3. 使用量

| | |
|----------------|---------------------------|
| セメント 25kg 袋に対し | セメント 25kg 袋に対し (冬期・雨期) |
| 160cc | 190cc |

4. 容量・形態

| | |
|-----|------|
| 内容量 | 形態 |
| 4L | ポリ容器 |
| 18L | 角缶 |

5. 外観・性状

| | | |
|----------------|----------------------|-----------------|
| 外観 | 性状 | 比重(20℃) |
| 無色透明 (やや褐色) | 強アルカリ性 (PH=11~14) | 1.06 (±0.03) |

6 . 注意事項

- 1) 保管温度は、0 以上40 以下としてください。
- 2) 直射日光を避けて常温で保管してください。
- 3) 落下、破損がないように荷崩れ防止等に配慮してください。
- 4) 側溝、河川、湖沼等へは絶対に廃棄しないで、産業廃棄物として適切な処理をしてください。
- 5) 使用の際には、ビニ - ル製の保護手袋、保護眼鏡を着用してください。
- 6) 使用後は手をよく洗い、荒れ性や多量に使用した場合には、クリ - ム等での手入れをおすすめします。
- 7) 液が直接皮膚や衣類に付着した場合は、すぐに水などで十分に洗浄してください。
- 8) 誤って飲み込んだ場合は、大量の水、牛乳を飲ませて吐かせ、異常のある場合には医師に相談してください。
- 9) 眼に入った場合は、直ちに流水で15分以上洗眼し、異常のある場合には医師に相談してください。

白華が発生した場合は強力白華除去剤「スーパーエフロクリーン」を用いて除去してください。

材料の取扱いについては、製品に記載された注意事項をよく読んでからご使用ください。その他詳細な内容が必要な場合は、製品安全デ - タシ - ト(MSDS)をご参照ください。