

Hey 浸透フィニッシュ

組成表・試験成績表

ヤブ原産業株式会社

〒334-0054 埼玉県川口市安行北谷546

電話 048-297-4111

Hey 浸透フィニッシュ

◎ 組 成

特殊変性アクリル樹脂エマルジョン 100.0 %

◎ 性 状

外 観	乳白色半透明液体
粘 度 (mPa·s)	5 以下
PH	8 ~ 9
平均粒子径 (nm)	35

※) 代表値であり、品質を保証するものではありません。

◎試験成績

1) 耐摩耗性

擬似脆弱モルタル板に Hey 浸透フィニッシュを $500 \sim 600 \text{ g/m}^2$ の割合で塗布する。2 週間養生後、テーバー摩耗試験機により摩耗減量を測定する。摩耗輪：CS-10、1000 回。

塗布下地	摩 耗 減 量 (g)	
	無 塗 布	Hey 浸透フィニッシュ 塗布
プレーンモルタル	2. 2	0. 2
大谷石	0. 7	0. 3

2) 耐候性

モルタル板に約 150 g/m^2 に割合で塗布、 23°C にて 7 日間乾燥後、キセノンアークランプ式耐候性試験機にて、600 時間照射後、異常なし。