

超高性能ハイポリマーエマルジョン

## 久米蔵 アク止めシーラー

現在、市場に販売されている溶剤系のアク止め剤では環境的に問題が有り、また水系のアク止め剤ではコンパネやベニヤ（ノンホルム）のアク止めに対応が難しく現場で問題化しています。

この“久米蔵アク止めシーラー”はそれら様々なシーンのあらゆる問題に対応し、かつ地球に優しい水性アク止めシーラーです。

コンパネベニヤ、モルタル、コンクリート等  
内外装下地のアク、シミ、ヤニ等の防止に…！

### < 施工要領 >

1. ローラー、ハケ、スプレー等で原液をタテヨコに丁寧に塗布して下さい。
2. 標準塗布量：120～150ml/m<sup>2</sup>（コンパネベニヤ）  
※材質により使用量が異なる場合があります。
3. 乾燥後（20℃・2時間以上）、上塗りが可能です。  
※天気、温度、湿度により乾燥時間が異なりますのでご注意下さい。

### < 施工上の注意 >

1. 使用の際は原液のままご使用下さい。水にて希釈すると効果がなくなることがありますので、絶対に避けて下さい。
2. 釘頭等の金属部には防錆処理を行ってから塗布して下さい。
3. 必ず容器をよく振ってからご使用下さい。
4. 気温 5℃以下、湿度 85%以上、降雨、降雪、強風が予想されるときは施工を避けて下さい。
5. 0℃以下、直射日光を受けるところでの保管は避けてください。

### < 容量・形態 >

内容量	形態	定価
4kg	ポリ容器 6本/ケース	9,000円/本



**ヤブ原産業株式会社**  
YABUHARA Industry CO.,LTD.

本社 埼玉県川口市安行北谷 546 TEL 048(297)4111 FAX 048(290)1199  
仙台支店 仙台市太白区泉崎 2-21-14 TEL 022(245)9731 FAX 022(245)9730  
URL <http://www.yabuhara-ind.co.jp> E-mail [hanbai@yabuhara-ind.co.jp](mailto:hanbai@yabuhara-ind.co.jp)

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	1103003
放散等級区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	<a href="http://www.nsk-web.org/">http://www.nsk-web.org/</a>