# SSSボンド# 1 0 0 0

組成·試験成績表

## ヤブ原産業株式会社

〒334-0054 埼玉県川口市安行北谷 546 電話 048-297-4111

### SSSボンド# 1 0 0 0

#### ◎ 組成

### [主 剤]

液状エポキシ樹脂	65~75%
添加剤(ヨウ変性付与剤等)	25~35%
	1.0.0%

消防法:指定可燃物 可燃性固体類

#### 「硬化剤]

変性脂肪族ポリアミン、ポリアミドアミン等	80~98%
3ウ変性付与剤	$2\sim2~0\%$
	100%

消防法:指定可燃物 可燃性固体類

#### ◎ 試験成績表

試験項目		通年用	品質規格			
比重(23℃)	混合時		1.08			
可使時間 (300g)	35℃		32分	沿床 1. 目汁		
	23℃		80分	温度上昇法		
スランプ性 (mm)	1 5±2℃		0	5以下		
	3 0 ± 2 ℃		0	5以下		
接着強さ N/mm <sup>i</sup> (kgf/cm <sup>i</sup> )	標準条件		8. 9 (90.8)	6.0(61.2)以上		
	特殊条件	低温時	11. 9 (121.4)	3.0(30.6)以上		
		湿潤時	6. 0 (61.2)	3.0(30.6)以上		
		乾湿繰返し時	8. 0 (81.6)	3.0(30.6)以上		
硬化収縮率	(%)		(%)		1. 2	3以下
加熱変化	質量変化率(%)		1. 3	5以下		
	体積変化率(%)		0. 9	5以下		
引張り強さ	N/mm (kgf/cm)		3 4 (347)	15 (153) 以上		
引張り破壊伸び	(%)		5. 0	10 以下		
圧縮強さ	N/mm³ (kgf/cm³)		6 7 (684)	50(510) 以上		

<sup>※「</sup>JIS-A-6024」(注入エポキシ樹脂・高粘度形) に準拠(太枠内)