

# SSSボンド#500

組成・試験成績表

ヤブ原産業株式会社

〒334-0054 埼玉県川口市安行北谷546

電話 048-297-4111

## SSSボンド#500

### ◎ 組 成

#### [主 剤]

液状エポキシ樹脂 100.0%

消防法：第4類第3石油類 危険等級Ⅲ

#### [硬化剤]

ポリアミドアミン 100.0%

消防法：第4類第4石油類 危険等級Ⅲ

## ◎ 試験成績表

試験項目		通年用	品質規定
比重 (23℃)	混合時	1.05	—
可使時間	(300g)	30分(35℃)	温度上昇法
		45分(23℃)	
粘度(mPa・s)	23±0.5℃	660	100~1000
接着強さ N/mm <sup>2</sup> (kg f/cm <sup>2</sup> )	標準条件		7.7(78.1)
	特殊条件	低温時	12.2(124)
		湿潤時	5.9(60.2)
		乾湿繰返し時	6.5(66.3)
硬化収縮率	(%)	1.3	3以下
加熱変化	質量変化率(%)	1.6	5以下
	体積変化率(%)	1.8	5以下
引張り強さ	N/mm <sup>2</sup> (kg f/cm <sup>2</sup> )	24(245)	15(153)以上
引張破壊伸び	%	3.7	10以下

※「JIS-A-6024」(注入エポキシ樹脂・低粘度形)に基づき測定(太線内)。