

試験成績表

試験項目	測定値	条件
付着強さ (N/mm ²) 標準時	1.0~3.0	20℃ 65% ×7日
曲げ強さ (N/mm ²)	3.0~10.0	20℃ 65% × 7日 90 × 170 × 8mm 4点曲げ JIS R 5201 準拠
圧縮強さ (N/mm ²)	10.0~30.0	

自社試験