

試験成績表

試験項目	測定値	条件
付着強さN/mm ² (kgf/cm ²) 標準時	2.9 (29.4)	20℃、65%×7日
曲げ強さN/mm ² (kgf/cm ²)	4.4 (45.4)	20℃、65%×7日、90×170×8mm、4点曲げ、JIS R 5201 準拠
圧縮強さN/mm ² (kgf/cm ²)	24.6 (251)	20℃、65%×7日、90×170×8mm、4点曲げ、JIS R 5201 準拠

※自社試験 試験体はBW-04を使用