

# 彩メンテコート

組 成・試験成績表

ヤブ原産業株式会社

〒334 - 0054 埼玉県川口市安行北谷5 4 6

電話 0 4 8 2 - 9 7 - 4 1 1 1

## 彩メンテコート

## ◎ 組 成

変性脂肪族ウレタンプレポリマー	70.6
芳香族系溶剤	28.3
添加剤	1.1
<hr/>	
	100.0%

## ◎ 危険物表示

第四類 第一石油類 危険等級 II

## ◎ 労働安全衛生法に基づく表示

キシレン 20～30%

## ◎ 試験成績表

供 試 体 (下地:コンクリート平板)	付着強さ N/mm <sup>2</sup> (kgf/cm <sup>2</sup> )
擬似劣化 彩セレクト US-535	1. 16
擬似劣化 彩セレクト US-535 + 彩メンテコート 500g 塗布	2. 37