

彩ワンディフォーム

組 成・試験成績表

ヤブ原産業株式会社

〒334 - 0054 埼玉県川口市安行北谷5 4 6

電話 0 4 8 2 - 9 7 - 4 1 1 1

彩ワンディフォーム

◎ 組 成

界 面 活 性 剤	1 1 . 5
添 加 剤	3 . 1
水	8 5 . 4
<hr/>	
	1 0 0 . 0 %

◎ 試験成績表

- ・彩ワンディフォーム塗布後の目詰め材施工までに必要とする養生時間

環境条件	目詰め材施工までに必要とする養生時間	
温度 (°C)	塗布時(時間以上)	未塗布時(時間以上)
7	9	24
15	6	12
23	5	8
30	4	5

※) 記載されたデータは弊社の実験結果に基づいたものであり、実際の現場結果を確実に保証するものではありません。ご使用に際しては、目安としてください。