

# 標準施工要領書

YS厚付モルタル

ヤブ原産業株式会社

〒334 - 0054 埼玉県川口市安行北谷 546

TEL 048 (297) 4111

FAX 048 (290) 1198

## 1. 特 長

- コンクリート、モルタルの欠落、欠損部・爆裂部の補修に適しています。
- 3mm～60mm程度の欠損部・爆裂部の充填補修、出・入隅部の補修に適しています。
- カチオン系粉末樹脂を配合した高性能厚付用ポリマーセメントモルタルですので、接着性・耐久性に優れています。
- 簡単に水練りだけで使用できます。
- 防水保護モルタルの勾配修正等に適しています。

## 2. 適用下地

コンクリート・モルタル・PCコンクリート・ALC板等

## 3. 仕様

工 程	材料・調合	施工器具	使 用 量	間隔時間
主材塗り	YS厚付モルタル 主 材：100% 清 水：20～23%	コ テ	18 kg/m <sup>2</sup> ( t =10mm)	23°Cで 12～36 時間 以上

## 4. 工 法

### 3-1 下地処理

- 1) 下地表面のレイトンス・ほこり・油脂等はケレン及び水洗いにて除去してください。
- 2) 脆弱な無機質下地の場合は、ガッチリ浸透プライマーWで下地強化してください。

### 3-2 材料の混ぜ合わせ

- 1) YS厚付モルタル1袋(15kg)に対して清水 2.8～3.0ℓを混入してハンドミキサー等で均一に練りあげます。使用目的に合わせ0.5ℓ程度の清水で施工に適した粘度に調整します。この際に標準混練水量の3～3.5ℓ以上の水は入れないでください。
- 2) 一度に混ぜ合わせる量は、可使時間(夏期30分、冬期60分)以内に使いきる量とします。時間経過とともにしまってきた材料は、使用しないで廃棄扱いとしてください。

### 3-3 主材塗り

- 1) 施工は、コテ塗りでを行います。
- 2) 一度に塗りつける量は3～20mmを限度としてください。
- 3) 20mm以上の厚付けを必要とする場合には、2回に分けて施工してください。
- 4) 吸水が激しい場合および脆弱な下地の場合は、ガッチリ浸透プライマーWをあらかじめ塗布しておいてください。

- 注) ○ 可使時間を過ぎた材料は、練り戻して施工することを、避けてください。
- 強風及び降雨・降雪の予想される場合、または 3℃以下となることが予想される場合には施工を避けてください。
- 主材パウダーは水硬性ですので、水や湿気には十分注意して保管してください。
- 硬化液は直射日光下、0℃以下での保管は避けてください。

#### 5. 容量・形態

内容量 (kg)	色相	形態	標準施工面積 (㎡)
パウダー 15	グレー	紙袋	1 ㎡ ( t =10 mmの場合)