

カチオンフィルター

組成・試験成績表

ヤブ原産業株式会社
埼玉県川口市安行北谷546
電話 048(297)4111



カチオンフィラー

◎ 組 成

ポルトランドセメント	33.0
骨 材 類	29.5
添 加 剤 (保水・分散・増粘剤等)	4.2
カチオン性アクリルエマルジョン	33.3
100.0%	

◎ 試験成績表

試 験 項 目		試 験 結 果	JIS A 6916 C-1 規 格
付着強度 N/mm ² (kgf/cm ²)	標準時	1.3 (12.9)	0.7 (7.1) 以上
	低温時	1.1 (11.7)	0.5 (5.1) 以上
耐 ひ び 割 れ 性		異常なし	ひび割れが発生しないこと
耐 衝 撃 性		異常なし	割れおよびはがれがないこと
吸 水 量		0.4 g	2 g 以下
軟 度 変 化		14.5%	±20%以下
耐 久 性 (温冷繰り返し)		1.6 (16.2) 異常なし	付着強さ 0.7 N/mm ² (7.1 kgf/cm ²)以上 割れ、ふくれ、はがれがないこと

自社試験による)