

注意事項

■施工上の注意

- 下地表面のレイタンス・ほこり・油脂等は、ケレン及び水洗いにて除去してください。
- 吸水のある下地または脆弱したセメント系下地の場合(コンクリート、モルタル、ALC等)に対しては、水打ちを行うか、または「ガッチリ浸透プライマー W/ 寒冷地」を塗布した後に施工してください。
- カチオンタイトの上にセメントモルタルを施工する場合は、「ガッチリ浸透プライマー W/ 寒冷地」を塗布するかポリマーセメントモルタルとしてください。
- カチオンタイトの上にFRPを施工する場合は、ビニールエステル系プライマーを使用するとFRPの硬化不良の原因となりますのでビニールエステル系は使用しないでください。
- 夏場で直射日光の当たる場所や、風通しの強い所での施工は必要に応じてシート養生等の措置を講じてください。また、気温が3℃以下や、降雨、降雪が予想される場合は施工を見合わせてください。
- FRP、アスファルト、ポリエステル、アルミニウム、ステンレス、亜鉛メッキ、油面、フッ素樹脂・シリコン樹脂系仕上剤、撥水剤・ワックス塗布面、軟質面等は十分な接着力が得られませんので使用は避けてください。
- タイル下地に施工する場合は、既存タイルの躯体への付着強さが十分にあるか、調査してから施工してください。
- 下地の部材強度が弱いものの上には、重量物の仕上げは避けてください。
- ワックス類が塗ってある場合は、ワックスリムーバー等で落してから施工してください。(セメントコテ磨床、大理石、テラゾー等)
- 錆止め処理のある鉄部にカチオンタイトを塗る場合、油性錆止めはケレンし、エポキシ系錆止めを上塗まで塗ってから施工してください。
- 常時水に浸かる場所への施工は避けてください。

■二材型の施工について

- 本品は既調合品です。他の材料(セメント、砂等)の混入は絶対避け、セットされた硬化液のみで混練してください。(水の混入は品質の低下をまねきますので、絶対に避けてください)
- 硬化液の80%に主材を加えてハンドミキサー等で均一に混練します。更に若干の硬化液を加え、作業に適した粘度に調整してください。

■一材型の施工について

- 本品は既調合品です。他の材料(セメント、砂等)の混入は絶対避け、必ず清水で混練してください。
- 標準混練水量以上の水は絶対に入れないでください。

■取扱い上の注意

- 降雨等の水濡れに注意し、雨露のかからない、湿気の少ない場所で保管してください。
- 保管温度は、0℃以上40℃以下としてください。特に夏場の直射日光が当たる場所での保管は避けてください。
- 落下、破損がないように荷崩れ防止等に配慮してください。
- 飛散した粉末は、掃除機などで吸い取ってください。
- 漏出した硬化液は、布などで吸い取るか、セメント、オガ屑、土砂などを混ぜ、モルタル状として凝固回収してください。
- 側溝、河川、湖沼等へは絶対に廃棄しないで、産業廃棄物として適切な処理をしてください。

■安全上の注意

- 取扱いは換気の良い場所で行い、吸い込んだり、目・皮膚への接触を防止するため、状況に応じ保護具(保護メガネ・保護手袋など)を着用してください。
- 目に入った場合は、清浄な水で数分間洗浄した後、直ちに医師の診察を受けてください。
- 皮膚に付着した場合、肌荒れを起こすことがありますので、直ちに水洗いをしてください。
- 吸入して気分が悪くなった場合は、速やかに新鮮な空気の場所に移動し、水または温水でうがいをして安静にしてください。状況に応じて医師の診察を受けてください。
- 誤って飲み込んだ場合は、多量の水を飲み、吐き出した後、直ちに医師の診察を受けてください。

※詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。 ※商品の仕様等は、予告なく変更することがありますので御了承ください。