
標準断面図



試験成績表

| 試験項目 | | 測定値 | 条件 |
|-----------------|------|-----------|---|
| 付着強さ(N/mi) 標準時 | | 1.0~2.0 | 20℃、65% ×7日 |
| 曲げ強さ(N/mmi) | | 3.0~10.0 | 20℃、65%×10日 90×170×8mm 4点曲げ JIS R 5201準拠 |
| 圧縮強さ(N/mm) | | 20.0~30.0 | 20℃、65%×10日 40×40㎜圧板 JIS R 5201準拠 |
| すべり抵抗値 (BPN) | 乾燥状態 | 87~ | 英国式ポータブルスキッドレジスタンステスターによる測定 |
| | 湿潤状態 | 40~ | |
| すべり抵抗値(C.S.R.) | | 0.55~0.70 | 滑り試験機(O-Y・PSM)による測定 一般財団法人全国タイル検査・技術協会 |

すべり抵抗値(C.S.R.)以外は自社試験