

# SSSボンド#700

組成・試験成績表

**ヤブ原産業株式会社**

〒334-0054 埼玉県川口市安行北谷546

電話 048-297-4111

## SSSボンド#1000

## ◎ 組成

## 〔主 剤〕

液状エポキシ樹脂	70～80
添加剤（ヨウ変性付与剤等）	20～30
	100%

## 〔硬化剤〕

ポリアミドアミン	100%
----------	------

## ◎ 試験成績表

試 験 項 目		通 年 用	品質規定	
比 重 (23℃)	混合時	1.05	—	
可 使 時 間	(300g)	27分 (35℃)	温度上昇法	
		80分 (23℃)		
粘度 (mPa・s)	23±2℃	9,810	5,000~20,000	
チクソトロピック インデックス	23±2℃	6	5±1	
接 着 強 さ N/mm <sup>2</sup> (kgf/cm <sup>2</sup> )	標準条件		10.6(108)	6.0(61.2)以上
	特 殊 条 件	低 温 時	6.3(64.3)	3.0(30.6)以上
		湿 潤 時	3.3(33.7)	3.0(30.6)以上
		乾湿繰返し時	4.2(42.8)	3.0(30.6)以上
硬 化 収 縮 率	(%)	0.9	3 以下	
加 熱 変 化	質量変化率 (%)	0.4	5 以下	
	体積変化率 (%)	0.4	5 以下	
引 張 り 強 さ	N/mm <sup>2</sup> (kgf/cm <sup>2</sup> )	23.3(238)	15(153)以上	
引 張 破 壊 伸 び	%	4.7	10 以下	

※「JIS-A-6024」(注入エポキシ樹脂・中粘度形)に準拠(太線内)。