

クラックレイザー

組成・試験成績表

ヤブ原産業株式会社

〒334-0054 埼玉県川口市安行北谷546

電話 048-297-4111

クラックイレイザー

◎ 組成

ポルトランドセメント	57.2
添加剤（消泡剤、減水剤、保水剤等）	39.0
カチオン系再乳化型粉末樹脂	3.8
	100.0%

◎ 試験成績表

試験項目	試験結果	備考
付着強さ (N/mm ²)	1.4	JIS A6916準拠
曲げ強さ (N/mm ²)	10.0	JIS R5201準拠
圧縮強さ (N/mm ²)	42.2	JIS R5202準拠