

ルーセントカラー

Water based concrete stain
for floor

Lucent Color[®]



床用水性コンクリートステイン塗料

Yabuhara Ind Co., LTD.



ルーセントカラーはコンクリート・モルタル床の風合いをそのままに、カラークリアで着色、浸透強化・防塵できる水性コンクリートステイン塗料です。

クラックや下地のムラもそのまま仕上がりに現われるため、通常の塗料で表現できないコンクリートならではのラフさをデザインに取り入れられます。

新築・改修共に使用可能で、オプションでノンスリップも可能。耐久性・防汚性に優れ、汚れを簡単に落とすことができます。

LucentColor is a water-based concrete stain that retains the texture of concrete and mortar floors while providing clear coloring, enhanced penetration, and dustproofing. Cracks and roughness of the base will reflect in the finish, allowing you to incorporate the roughness of concrete into your design that cannot be expressed with regular paint. It can be used for both new construction and renovations, and non-slip is also available as an option. It has excellent durability and stain resistance, and stains can be easily removed.



自然な質感

カラークリアで着色する為、素材の質感を損ないません。コンクリートならではの自然な色ムラを最大限生かすことが可能です。

保護性能

トップコートは落ち着いた空間を演出する艶消し仕様。耐久性に優れ、汚れが付着した場合も簡単に落とすことが可能です。

特許技術

プライマーの成分には、特許を取得した技術を使用。下地の奥深くまで浸透するナノテクノロジーで表層をガッチリ固めて強度を高めることが可能です。

安全性

材料は全て水性で匂いもなく、有害物質を含みません。F☆☆☆☆取得。

経済的

30㎡(レギュラーセット)程度であれば、施工は1日で完了。経年で劣化し剥がれた場合も簡単に補修することが出来ます。

Color Lineup カラーラインナップ

バーガンディ	コーラルピンク	ベージュ	キャメルブラウン	グレイッシュブラウン	オリーブ
アンティークブルー	サルビアブルー	ラベンダーグレー	ネイビー	ブラック	グレー
ホワイト	パールレッド	パールベージュ	パールブラウン	パールグリーン	パールブルー
		<p>下地による仕上がり感の違い ※平滑面と粗面では仕上りに差が出ます</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> 平滑面 </div> <div style="text-align: center;"> 粗面 </div> </div>			
パールブラック	クリアー				

※素地が透けるため、汚れ・補修跡・打ち継ぎ・クラック等は隠れません。
 ※下地の色や吸い込みにより、色合いに違いや濃淡ができますのでご了承ください。
 ※印刷物につき製品写真と実物は多少相違があることがあります。実際の色は塗サンプル等でご確認ください。

■ Process 施工工程

※詳しくはホームページ若しくは施工要領書をご確認下さい。

①下地研磨

ポリッシャーやサンドペーパーなどで下地を研磨し、吸い込みを良くします。

②プライマー塗布

ウールローラーで塗り広げ、1~2時間程度乾燥させます。

③トップコート塗布

プライマーの乾燥後にトップコートをウールローラーで、2回丁寧に塗布します。

■ Technical date 技術資料

耐摩耗性 cs-17 4.9N×1000回転	30.1mg	引っ掻き硬度	H		防汚性	サラダ油	◎
		耐候性 JIS A 6909	耐候形3種			エンジンオイル	○
耐衝撃性 500g×50cm	合格	速乾性 気温 23°C	指触	20分~30分		灯油	○
			歩行	30分~40分		コーヒー	◎
				飽和砂糖水		◎	
				醤油		◎	
				ソース		◎	

スポット 48時間 ◎=異常なし ○=やや染み残り

■ Packing 荷姿

レギュラーセット 約30㎡分

プライマー 4.20 kg
 トップコート 3.15 kg
 専用トナー 150 g

大面積セットは受注生産になります。
 詳しくはお問合せ下さい(約170㎡~)



オプション

ノンスリップ材 750 g



■ Purposes 適用箇所

店舗 / カフェ / レストラン / ショッピングセンター / テラス / 玄関 / ポーチ / エントランス

■ Caution 注意事項

【塗装下地について】

- 下地はコンクリート・モルタルとなります。
- 刷毛引き面や、洗い出し床、塗装面には施工できません。
- 下地は十分に乾燥させてください。(含水率10%以下)
- 水分を含んでいると施工に不具合が起きる可能性があります。
- 下地のクラック補修跡、コテ波などはそのまま仕上がりに現われます。
- 下地に保護材やごみ汚れの付着、油染みなどある場合は、剥離の原因となりますので事前に除去するか、施工を控えてください。
- 強風時、または降雨時、積雪のおそれがある場合、および気温5°C以下36°C以上、湿度85%以上での施工は原則的に避けてください。
- 詳細については施工要領書をご確認ください。

【塗装後について】

- 什器等の搬入は、施工後翌日以降としてください。
- 養生シートは乾燥を妨げますので敷かないでください。
- 養生テープなどは貼らないでください。
- 薬品やアルコール類などが付着すると染みになる可能性がございます。
- 美容室の場合、パーマ液などが付着するとシミになる可能性がございます。
- テーブルやイスを引きずると塗装が剥げる可能性がございます。

【施工に適さない場所について】

- 駐車場
- 外部で雨がかりする場所
- 食品工場、厨房等塩水や酢、砂糖水が流れる場所。
- 化学薬品等が飛散する場所。
- 重量物が頻繁に通過する場所。
- 浴室や水回りなどの常時水に接する場所。



ヤブ原産業株式会社
YABUHARA Industry CO.,LTD

ADDRESS / 埼玉県川口市安行北谷546

TEL / 048-297-4111
FAX / 048-290-1198

URL / <https://www.yabuhara-ind.co.jp>
MAIL / hanbai@yabuhara-ind.co.jp