

# ルーセントカラー for Wall

組成・試験成績表

ヤブ原産業株式会社

〒334-0054 埼玉県川口市安行北谷546

電話 048-297-4111

## ルーセントカラー for Wall

## ◎ 組成

プライマー		
特殊変性アクリル樹脂エマルジョン		100.0%
		100.0%
トップコート		
特殊変性アクリル樹脂エマルジョン		100.0%
		100.0%
トナー		
水		70.0~96.5%
添加剤		0.1~0.3%
顔料		3.5~30.0%
		100%

## ◎ 引っ掻き硬度

結果：H

## ◎ 耐候性試験

耐候形3種（JIS A 6909）

促進耐候性 キセノンランプ 照射時間	600時間
白亜化度	等級1
光沢保持率	95.9%
グレースケール	5

## ◎ 速乾性（23℃）

指触：20分~30分