

水性軽モル

組成・試験成績表

ヤブ原産業株式会社

〒334-0054 埼玉県川口市安行北谷546

電話 048-297-4111

水性軽モル

◎ 組成

特殊セメント	63.8
骨材	31.9
添加剤（増粘剤、保水剤等）	4.3
	100.0%

◎ 各種試験成績表（建築改修管理指針より）

・断面修復用ポリマーセメントモルタルの品質基準（案）

項目		結果	基準値
曲げ強さ		N/mm ²	7.3
圧縮強さ			34.4
付着強さ	標準		2.1
	温冷繰り返し後	1.9	
吸水量（5時間浸水）		g	5.5
透水量		ml/h	0.05
長さ変化		%	-0.06
			20.0以下
			0.5以下
			0.15以下

・断面修復用ポリマーセメントモルタルの品質基準（案）

項目		結果	基準値
だれ	下がり量	0	5 位内
	表面状態		
曲げ強さ		N/mm ²	7.3
圧縮強さ			34.4
付着強さ	標準		2.1
	湿潤時	0.9	
	低温時	0.7	
透水性		合格	表面のぬれ、水滴の付着がないこと

・凝結時間

環境温度	始発時間	終結時間
23℃	40～45分	65～70分
10℃	110～115分	130～135分
35℃	20～25分	30～35分

・比重

カサ比重	0.82
練り比重	1.3